

試験成績				
コード名:ABS-BYP (ABS-黒(ブラック)遊戯ベレット)				
項目	条件	方法	単位	
メルトフローレート(MFR)	220°C 10kg	ISO 1133 JIS K 7210-1	26.7	g/10min
シャルピー衝撃強さ	23°C ノッチ付	ISO 179-1 JIS K 7111-1	15	kJ/m ²
引張降伏強さ	試験速度 50mm/min	ISO 527-1 JIS K 7161-1	45	MPa
引張破壊ひずみ	試験速度 50mm/min	ISO 527-1 JIS K 7161-1	15	%
曲げ強さ	試験速度 2mm/min	ISO 178 JIS K 7171	70.1	MPa
曲げ弾性率	試験速度 2mm/min	ISO 178 JIS K 7171	2430	MPa
ロックウェル硬度	R硬さスケール	ISO 2093-2 JIS K 7202-2	109	
荷重たわみ温度	1.82MPa	ISO 75-1 JIS K 7191-1	80	°C
比重	水中置換法	ISO 1183 JIS K 7112	1.06	